



SCHEDA TECNICA
-COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2024-25-

THECNICAL SHEET
-AUTUMN/WINTER COLLECTION 2024-25

Nodi

Tipo tessitore, splicer ove possibile,
A seconda del filato 2-3 per rocca.

Tasso di ripresa applicato

Varia a seconda della composizione, vedi sul listino.
-Non riroccare.
-Utilizzare il filato su con i originali.
-Lavorare a più guidafile.

Rigature

Richiedere se è possibile avere la solidità opportuna,
Da verificarsi comunque prima della messa in lavoro.

Colori stampati

Lavorare esclusivamente a più guidafile.
Le rigature non sono consigliabili.

Lavaggio

Lavare delicatamente a mano ed in acqua tiepida a
30°C con sapone neutro, aggiungendo 1gr/L di
Ammorbidente neutro.
In caso di maglieria rigata lavare a secco. Effettuare
le adeguate prove di lavaggio e di stiro su un capo
pilota. Non torcere il capo per l'asciugatura.

Finissaggio

Per esaltare al meglio la gonfiezza del filato si consiglia
Di lavare in acqua a 30°C per 10 minuti con ammorbidente
Neutro
Al 4% e di passare i teli in un tumbler a 55°C fino ad
Asciugatura totale. Stirare con abbondante vapore.

SOLIDITÀ COLORI / COLOUR FASTNESS

	Chiari/ Light	medi/ Medium	scuri/ Dark	denim	indaco/ Indigo
Lavaggio in acqua 30°C Washing at 30°C UNI ENI ISO 105 C06	3-4	3-4	3-4	2-3	2
Lavaggio a secco Dry clean UNI ENI ISO 105 C06	3-4	3-4	3-4	3-4	2
Luce (escluso bianco ottico) Light (except optical white)	3	3	3	2	2
Sfregamento a secco Rubbing dry	3	3	3	2	2

Avvertenze

- Lavorare a più guidafile. Non verranno riconosciuti
difetti riscontrati su teli ove non sia rispettata tale
indicazione. All'inizio della produzione controllare
i primi teli e in caso di problemi sul filato interrompere
immediatamente la smacchinatura
Ed avvisarci tempestivamente.

**Per i filati contenenti Alpaca è da considerarsi normale
L'eventuale presenza di peli colorati.**

**- Qualora venissero individuate difettosità sul filato,
ci riterremo responsabili unicamente del filato nella
misura necessaria per l'individuazione del difetto:
Massimo 6 pannelli.**

Per questa tipologia di filati fantasia un ipotetico
scarto del 3/5% è da considerarsi nella norma.

- Questo filato non contiene coloranti azoici che possono
liberare ammine proibite dalla direttiva 2002/61/CE
del 19 luglio 2002. I dati riportati nella presente
scheda sono ricavati da prove a campione e
Devono ritenersi indicativi.

- Segnalare al nostro ufficio tecnico un eventuale uso
del filato per capi rigati o in bianco.

Knots

Weavier's, 2-3 per cone. Splicer knot where possible.
It's depends on the type of yarn.

Conventional applied regain

Changes depending on composition.
-Do not re-spooling.
-Use the yarn on original cones.
-Work at more than one treadguides.

Stripes

Ask if it is possible to have the appropriate colour fastness
To be verified before putting in work.

Printed colours

Work exclusively at more treadguides.
Stripes are not advisable.

Washing

Gentle hand washing in 30°C water with neutral soap
adding 1gr/L of neutral softner.
In case of striped garments dry cleaning is suggested.
Please make the necessary washing and ironing tests
with a pilot garments.
Do not twist while drying.

Finishing

In order to obtain the highest yarn bulkiness and softness we
suggest to wash knitted down in water 30°C for 10 min.
with 4% softner and then tumble dry up at 55°C.
Deep steam ironing.



Technical notes

- Knit at more threadguides. Not claim will be accepted in case
this advice will not be followed. At the beginning of knitting, test
panels should be made first and if problem are noticed, stop knitting
immediately and inform us urgently.

**If on finding out some defects of yarn, we will be responsible only
for yarn in the necessary measure for finding out of defect:
Maximum 6 panels.**

For this type of fancy yarn it's usual to consider a hypothetical
wastage of 3/5%.

The above reported data are the result of sampling trials and
Should be considered as indicative.

- Alpaca yarns might contain colored hairs.

- This yarn does not contain azoic substances which can release
Amines forbidden by the guideline 2002/61/CE of July 19th 2002.

- Please inform our technical office if you want to make striping on
White background.

TOSCANO S.R.L. è certificata GOTS e GRS

www.toscano100x100.it

– www.facebook.com/toscano100x100.it